
DCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS

19. PISO CIMENTADO (queimado)

O piso cimentado ou “queimado”, como é popularmente conhecido, é um acabamento dado a um piso de concreto quando ainda não endurecido.

Inicialmente, deve ser executado, se necessário, um contrapiso de concreto magro. Sobre este contrapiso endurecido e que deve estar nivelado, e com as declividades recomendadas no projeto, é que será construído o piso de concreto com a espessura e características especificadas no projeto. A sua superfície deverá ser sarrafeada utilizando-se desempenadeira de madeira ou uma régua metálica que “cortará” a superfície até ser atingido o nível do piso.

O acabamento final da superfície do piso é feito enquanto ele ainda estiver úmido, procedendo-se como indicado a seguir:

1º) Polvilhar cimento em pequenas quantidades ($0,5 \text{ Kg/m}^2$) o que pode ser feito com a mão (protegida com luvas) ou com o auxílio de uma peneira de arroz.

2º) Alisar (queimar) a superfície com a colher de pedreiro ou uma desempenadeira de aço, com movimentos em uma única direção. Caso a superfície se apresentar seca, jogar um pouco de água com uma brocha.

Caso queira dar cor ao piso, misture muito bem a mesma quantidade de cimento a ser polvilhado com pigmento em pó. A cor pode variar com a quantidade de pigmento - caso queira mais escuro ou mais claro, utilize mais ou menos pigmento. Recomenda-se a execução de uma pequena área experimental na qual será feito o acerto da proporção de cimento e pigmento a ser empregado. Concluindo o serviço, a área deve ficar isolada por 2 a 3 dias. A cura do piso deve prosseguir até, no mínimo 10 dias.



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CIMENTO PORTLAND**

Av. Torres de Oliveira, 76 - Jaguaré
CEP 05347-902 - São Paulo/SP

Suas dúvidas estão por um fio

Grátis
disque



Cimento e Concreto
DDG: 0800-555776
Fone/Fax: (11) 3719-3666
e-mail: dcc@abcp.org.br